

Aplanado

Mortero reforzado para aplanar desplomes en muros



Estuco para recubrir muros de block y concreto colado

Presentación: Saco de 40 kg
Color del producto: Blanco

Uso recomendado

- Recubrir muros que requieran ser aplanados para corregir desplomes de 5mm a 40 mm de espesor.

Superficies recomendadas

- Block de concreto o barro cocido concreto colado a base de cemento - arena.

Áreas de uso

- Interior, exterior, horizontal, vertical, residencial y comercial

Beneficios

- Acabado final de alta calidad y adherencia
- Deja un acabado final muy terso y muy blanco
- Resistente a la humedad, no se desprende ni polvea
- Impermeable
- Fórmula anti hongos.

Preparación de la Superficie

- Antes de colocar el producto asegúrese que la superficie esté limpia de polvo, grasas, pintura, aceites, desmoldantes, ceras o cualquier otro material que pudiera interferir con una correcta adhesión.


APLICACIÓN




Usando un hacha elimine las boquillas de cemento expuestas.




Asegúrese que esté libre de sustancias que puedan interferir con la adherencia.




Moje el sustrato con agua abundante sin sturar.




Agregue en un cajón 8 L de agua limpia.




Agregue el contenido del saco poco a poco para que el polvo se integre al agua. Mezcle hasta obtener una pasta suave y homogénea.



Mezcle hasta obtener una pasta suave y libre de grumos.



Mezcle hasta obtener una pasta suave y libre de grumos.



Aplice Cemix Adeblok sobre el muro con una llana lisa.



Aproximadamente 30 minutos después de la aplicación, con una llana de esponja y con movimientos circulares, dé el acabado floteado.

Rendimientos

Espesor	Kg/m ²	m ² /saco de 40 kg
5 mm	6.50	6.15
10 mm	13.00	3.08
15 mm	19.50	2.05
20 mm	26.00	1.54

Espesor	Kg/m ²	m ² /saco de 40 kg
25 mm	32.50	1.23
30 mm	39.00	1.03
35 mm	45.00	0.88
40 mm	52.50	0.77

Recomendaciones

- Use guantes y lentes de seguridad.
- Este material es alcalino al mezclarse con agua.
- Evite el contacto con ojos y piel.
- El material se adhiere a piel y ojos si llega a secarse.

Limitaciones

- Procure aplicar el material cuando la temperatura se encuentre entre los 4° C y los 38° C.
- En temperaturas superiores a los 38° C se recomienda reforzar la mezcla con 1 litro de Cemix Sellador 5x1 por saco.
- En aplicaciones sobre muros de concreto colado se debe de sellar la superficie con Sellador 5x1 diluyendo 1 L de sellador con 3 L de agua por saco.

Información Técnica

Característica	Descripción
Color	Blanco
Consistencia	Trabajable
Tipo de base	Cemento Portland Blanco
Densidad	1.84 g/cm ³
Viscosidad	No aplica
PH	Alcalino
Porcentaje de sólidos	No aplica
Tiempo de almacenaje	12 meses <small>en empaque cerrado en áreas secas y ventiladas</small>